

Клейова суміш «Століт М» застосовується для надійної фіксації плит з пінополістиролу, мінеральної вати, плитки та інших матеріалів оздоблення та теплоізоляції. Суміш має відмінні показники зчеплення з основою, морозостійка та вологостійка.

Приготування клейового розчину:

Додати 0,2 л чистої холодної води на 1 кг суміші (або 5,0-5,5 л на мішок 25 кг), інтенсивно перемішувати до моменту одержання однорідної суміші без грудок. Через 5 хвилин знову перемішати. Готовий розчин потрібно використати протягом 2 годин.

Технічні дані:

Склад	суміш цементу, мінеральних наповнювачів та полімерних модифікаторів
Пропорції замісу	0,2 л для води на 1 кг суміші
Час роботи з готовим розчином	до 2 год.
Температура основи	від +5 °С до +30 °С
Час утворення плівки	більше 20 хвилин
Час виконання поправок	протягом 25 хвилин
Температурна стійкість	від -20 °С до +60 °С
Витрати	5 кг/м ² для «Століт М»

