

Клейова суміш «СТОЛІТ С» використовується для приклеювання пінополістирольних та мінераловатних плит, затоплення арматурної сітки поверх утеплювача при утепленні будинків методом «легкий».

Для занурення армуючої сітки на пінополістирольну або мінераловатну плиту наноситься тонкий шар готової суміші 1-2 мм з допомогою шпателя, прикладається необхідний шматок сітки, розправляється та прижимається в декількох місцях. Потім наноситься другий шар такої ж товщини, при цьому необхідно слідкувати, щоб армуюча сітка не виступала крізь його поверхню. Другий шар ретельно розгладити.

Приготування клейового розчину:

Додати вміст мішка до 6,5-7,0 л чистої холодної води, інтенсивно перемішувати до моменту отримання однорідної суміші без грудок. Через 5 хвилин знову перемішати. Готовий розчин потрібно використати протягом 2-3 годин. Після оздоблення «СТОЛІТ С», з метою покращення експлуатаційних властивостей фінішного шару, рекомендується додаткове нанесення ґрунтовки глибокого проникнення ТМ «СТОЛІТ».

Технічні дані:

Склад	суміш цементу, мінеральних наповнювачів та полімерних модифікаторів
Пропорції замісу	0,26 л для води на 1 кг суміші
Час роботи з готовим розчином	до 3 годин
Температура основи	від +5 °С до +35 °С
Час утворення плівки	більше 20 хвилин
Час виконання поправок	протягом 25 хвилин
Температурна стійкість	від -30 °С до +70 °С
Витрати	3-5 кг/м ² для «Століт С»

