

Графітовий пінопласт «СТОЛІТ BLACK EPS 60» це хороший варіант у співвідношенні ціна/якість. Достатній рівень механічної міцності та низькі показники теплопровідності дають велику перевагу використовувати цю марку у фасадному утепленні одно/двохповерхових будівель.

Застосування:

- утеплення стін, виконане методом «легкий мокрий» чи «легкий сухий»;
- наповнення стін каркасного будинку;
- закладення в цегельну кладку;
- карнизи, дверні рамки, перемички та інші місця, в яких є ризик виникнення містка холоду;
- лоджії балконні;
- зовнішній шар стін каркасного будинку;
- для вирівнювання стін під штукатурку;
- стеля зсередини, виконана методом «легкий мокрий»;
- простір між та під кроквами в похилих дахах.

Фізико-механічні властивості:

Теплопровідність, Вт/м.К.	0,032
Міцність на стиск при 10% деформації, кПа, не менше	60
Границя міцності при згині, кПа, не менше	100
Водопоглинання за 24 год., % по об'єму, не більше	3,0
Щільність, кг/м3 $\pm$ 5% залежить від зберігання	11,9-13,0

