

Пінопласт «СТОЛІТ EPS 120» завдяки високим механічним характеристикам даний утеплювач можна використовувати в місцях з сильними механічними навантаженнями.

Застосування:

- підлоги в житлових будівлях, як для загального, так і для приватного використання;
- підлоги по ґрунті;
- підлоги, що обігріваються;
- цоколі, при утепленні методом «легкий мокрий»;
- стіни нижче рівня ґрунту з гідроізоляцією при нормальних навантаженнях;
- підлоги по ґрунту з цементною стяжкою при нормальних навантаженнях;
- тераси, балкони, гаражі та під'їзди.

Фізико-механічні властивості:

Теплопровідність, Вт/м.К.	0,035
Міцність на стиск при 10% деформації, кПа, не менше	120
Границя міцності при згині, кПа, не менше	170
Водопоглинання за 24 год., % по об'єму, не більше	2,0
Щільність, кг/м3 $\pm$ 5% залежить від зберігання	19,5-20,6

