

**Пінопласт «СТОЛІТ EPS 60»** має достатній рівень механічної міцності та хороші показники термозахисту. Найчастіше використовується для фасадного утеплення одно-, двоповерхових будівель.

**Застосування:**

- утеплення стін, виконане методом «легкий мокрий» чи «легкий сухий»;
- наповнення стін каркасного будинку;
- закладення в цегельну кладку;
- карнизи, дверні рамки, перемички та інші місця, в яких є ризик виникнення містка холоду;
- лоджії балконні;
- зовнішній шар стін каркасного будинку;
- для вирівнювання стін під штукатурку;
- стеля зсередини, виконана методом «легкий мокрий»;
- простір між та під кроквами в похилих дахах.

**Фізико-механічні властивості:**

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Теплопровідність, Вт/м.К.                           | 0,040     |
| Міцність на стиск при 10% деформації, кПа, не менше | 60        |
| Границя міцності при згині, кПа, не менше           | 100       |
| Водопоглинання за 24 год., % по об'єму, не більше   | 3,0       |
| Щільність, кг/м3 $\pm$ 5% залежить від зберігання   | 11,9-13,0 |

