

Пінопласт «СТОЛІТ EPS 80» володіє відмінними термозахисними та звукоізоляційними властивостями. Здатний витримати досить високі механічні навантаження.

Застосування:

- утеплення стін, виконане методом «легкий мокрий»;
- стеля зсередини, виконана методом «легкий мокрий»;
- підлоги в житлових будівлях для приватного використання;
- підлоги, що обігріваються;
- цоколі, при утепленні методом «легкий мокрий»;
- стіни нижче рівня ґрунту з гідроізоляцією при нормальних навантаженнях;
- підлоги по ґрунту з цементною стяжкою при нормальних навантаженнях;
- тераси, балкони, гаражі та під'їзди.

Фізико-механічні властивості:

Теплопровідність, Вт/м.К.	0,038
Міцність на стиск при 10% деформації, кПа, не менше	80
Границя міцності при згині, кПа, не менше	125
Водопоглинання за 24 год., % по об'єму, не більше	2,0
Щільність, кг/м3 $\pm$ 5% залежить від зберігання	14,2-15,3

