

Пінопласт «СТОЛІТ EPS 90» має хороші показники механічних навантажень дозволяють застосовувати при утепленні підлог, цоколів та використовувати квінкер при декоративному оздобленні фасаду.

Застосування:

- приклеювання квінкеру при декоративному оздобленні фасаду;
- утеплення стін фасаду, виконане методом «легкий мокрий»;
- підлоги в житлових будівлях для приватного використання;
- підлоги з організованим водяним та електричним підігрівом;
- цоколі, при утепленні методом «легкий мокрий»;
- стіни нижче рівня ґрунту з гідроізоляцією при нормальних навантаженнях;
- підлоги по ґрунту з цементною стяжкою при нормальних навантаженнях;
- тераси, балкони, гаражі та під'їзди.

Фізико-механічні властивості:

Теплопровідність, Вт/м.К.	0,037
Міцність на стиск при 10% деформації, кПа, не менше	90
Границя міцності при згині, кПа, не менше	135
Водопоглинання за 24 год., % по об'єму, не більше	2,0
Щільність, кг/м3 ± 5% залежить від зберігання	16,1-17,2

