

Пінопласт «СТОЛІТ EPS 30» використовується для утеплення стін, дахів усередині жорстких конструкцій при відсутності впливу довкілля і механічних навантажень.

Застосування:

- утеплення стін, виконане методом «легкий мокрий» чи «легкий сухий»;
- наповнення стін каркасного будинку;
- карнизи, дверні рамки, перемички та інші місця, в яких є ризик виникнення містка холоду;
- лоджії балконні;
- зовнішній шар стін каркасного будинку;
- для вирівнювання стін під штукатурку;
- простір між та під кроквами в похилих дахах.

Фізико-механічні властивості:

Теплопровідність, Вт/м.К.	0,045
Міцність на стиск при 10% деформації, кПа, не менше	30
Границя міцності при згині, кПа, не менше	50
Водопоглинання за 24 год., % по об'єму, не більше	3,0
Щільність, кг/м3 $\pm$ 5% залежить від зберігання	8,4-9,2

Купити пінопласт «СТОЛІТ EPS 30»

