



## Aura Luxpro 7

Фарба для стін та стель

- ✓ Шовковисто-матова
- ✓ Багаторазове миття та зносостійкість (1 клас)
- ✓ Паропроникна
- ✓ Тонкошарова



Опис	
Властивості	<p>Інтер'єрна акрилатна фарба з високими декоративними характеристиками для стель і стін.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Особо стійка до миття.</li> <li>✓ Має високу адгезію й легко розподіляється по поверхні, забезпечуючи малі витрати при збереженні високої покривності.</li> <li>✓ Утворює гладку поверхню із приємним шовково-матовим блиском (блиск «7»).</li> <li>✓ Тонкошарова.</li> <li>✓ Підходить для фарбування структурних поверхонь, а також шпалер різних типів.</li> <li>✓ Утворює міцне покриття, стійке до багаторазового миття (1 клас стійкості до мокрого стирання за DIN EN 13300).</li> <li>✓ Додатки, що містяться, сприяють легкому видаленню забруднень.</li> <li>✓ Остаточну стійкість до миття покриття набуває за 3–4 тижні.</li> <li>✓ Паропроникна.</li> <li>✓ Тонується за системою Eskarocolor в пастельні й насичені кольори.</li> <li>✓ Вміст ЛОС (леткі органічні сполуки) відповідає директиві Європейського Союзу 2004/42/ЄС.</li> </ul>
Призначення	<p>Інтер'єрна акрилатна фарба для стель і стін із високими декоративними характеристиками. Для фарбування в приміщеннях із нормальними і високими експлуатаційними вимогами, а також там, де потрібно часте вологе прибирання: житлові та офісні приміщення, дитячі та класні кімнати, кухні, коридори, фое, місця громадського користування, сходові клітини.</p>
Типи поверхонь для нанесення	<p>Застосовується по нових або раніше пофарбованих водно-дисперсійними або алкідними фарбами основах: бетону, газобетону, силікатній цеглі, зашпакльованих або обштукатурених поверхнях, ДВП і ДСП, а також гіпсокартону. Відмінно підходить для фарбування структурних поверхонь, а також рельєфних, тиснених і скловолокнистих шпалер.</p>

Стандарти якості	<p>КЛАСИФІКАЦІЯ ЗГІДНО ЗІ СТАНДАРТОМ ДСТУ EN 13300:2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Декорування.</li> <li>✓ Тип зв'язувального: співполімерна акрилова смола.</li> <li>✓ Матова.</li> <li>✓ Дрібнозерниста.</li> <li>✓ Стійкість до мокрого стирання: 1 клас.</li> <li>✓ Коефіцієнт контрастності (для бази А – білої): 3 клас. Норма укриття поверхні матеріалом: 7–12 м<sup>2</sup>/л на одношарове покриття.</li> </ul>
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні	<p><b>Нефарбовані поверхні.</b> Очистити поверхню від неміцного і відшарованого матеріалу, бруду й пилу. Крейдяну і вапняну побілку слід повністю видалити. Нерівності, тріщини і вибоїни вирівняти акриловою шпаклівкою. Часто зволожені і схильні до утворення цвілі поверхні перед фарбуванням мають бути оброблені засобом Biotol (або Biotol spray). Нерівномірно вбираючі поверхні заґрунтувати водно-дисперсійною ґрунтовкою TM Eskaro або TM Aura. В сухих приміщеннях для нанесення першого шару можливе використання фарби AURA Luxpro 3.</p> <p><b>Пофарбовані поверхні.</b> Очистити поверхню від нетривкої і відшарованої фарби, бруду й пилу. За необхідності поверхню знежирити 3–5% розчином соди, промити водою і висушити. Нерівності, тріщини і вибоїни вирівняти акриловою шпаклівкою. Раніше пофарбовані олійною фарбою або емаллю поверхні очистити від покриття, що відшаровується, обробити наждачним папером до шорсткості і очистити від утвореного пилу. Нерівномірно вбираючі поверхні заґрунтувати водно-дисперсійною ґрунтовкою TM Eskaro або TM Aura.</p>
Нанесення	<p>Перед застосуванням фарбу перемішати. Наносити валиком, пензлем або розпилювачем (включаючи безповітряний спосіб) в 1–2 шари. Для розпилювання під високим тиском застосовувати сопло 0,017–0,021". За необхідності для нанесення першого шару (для ґрунтування) фарбу можна розбавити водою не більше ніж 10% за об'ємом. Роботи проводити за температури навколишнього повітря й основи від +5°C до +30°C. Другий шар фарби наносити не раніше ніж за 2 години після нанесення першого.</p> <p>Використання бази TR: базу TR (безбарвну) фарби використовувати тільки в затонованому (за системою Eskarocolor) вигляді. Затоновану фарбу TR бази не розбавляти. Перед нанесенням бази TR поверхню пофарбувати в 1 шар фарбою Aura Luxpro 7 база А (біла), (а для сухих приміщень фарбою Aura Luxpro 3 база А), яка затонована у світліший відтінок кольору фінішного покриття. Тоновану базу TR фарби наносити не менше ніж у 2 шари. Кількість шарів залежить від кольору. Так, для насичених червоних, помаранчевих, жовтих, салатових кольорів може знадобитися нанесення до 4-х шарів. Не рекомендується наносити фарбу бази TR за допомогою пензля, тому що можуть залишатися смуги від пензля, які після висихання можуть мати більш темний відтінок.</p> <p>Для фарбування великих площ тонованою фарбою рекомендовано використовувати фарбу з однієї партії виробництва. За наявності тонованої фарби з різних партій виробництва рекомендовано їх заздалегідь змішати в одній ємності.</p> <p><b>Увага!</b> Покриття набуває остаточного кольору після висихання фарби.</p>
Колір	Біла (База А). Безбарвна (База TR).
Тонування	Тонування у понад 16500 відтінків, у насичені та пастельні тони. Машинне тонування за системою Eskarocolor: база А та TR. Ручне тонування водорозріджуваними барвниками-фарбами TM AURA: база А.
Витрата	7–12 м <sup>2</sup> /л на один шар. Витрата фарби залежить від типу і підготовки поверхні.
Час висихання	30 хвилин — від пилу. Наступний шар можна наносити через 2 години за температури +20°C і відносної вологості повітря 65%.
Робочі інструменти	Пензель, валик, розпилювач.
Очищення інструментів	Одразу після використання промити водою. Засохла фарба очищається механічно.
Склад	Співполімерна акрилова дисперсія, пігменти (для бази А), наповнювачі, вода, добавки. UA граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/а): 30 г/л (г/л). Ця продукція містить max 30 г/л (г/л) ЛОС.
Додаткова інформація	
Морозостійкість	Не заморожувати.
Гарантійний термін зберігання	36 місяців.

Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в непошкодженій оригінальній упаковці за температури від +5°C до +35°C. Не піддавати заморожуванню і впливу прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Працювати в провітрюваному приміщенні, в робочому одязі, рукавицях. Зберігати в недоступному для дітей місці. У разі попаданні в очі промити водою. Фарба пожежо- і вибухобезпечна.
Утилізація	Залишки висохлої фарби підлягають утилізації як побутове сміття, полімерна тара підлягає збору для вторинної переробки або утилізації як побутове сміття.
Об'єм/маса	База А: 0,95 л (1,16 кг); 2,85 л (3,48 кг); 4,75 л (5,8 кг); 9,5 л (11,6 кг) База TR: 0,9 л (1,06 кг); 2,25 л (2,65 кг); 9 л (10,62 кг)
<p>Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті <a href="http://www.eskago.ua">www.eskago.ua</a> із зазначенням дати введення та номера нової редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті <a href="http://www.eskago.ua">www.eskago.ua</a>.</p>	
Редакція Технічного опису №04 від 31.01.2025.	