



## Vasco Acryl Décor K15 акрилова декоративна штукатурка

# Vasco

- Готова до застосування
- Легка у нанесенні - не сповзає
- Утворює монолітну структурну поверхню
- Приховує дрібні дефекти основи
- Стійка до атмосферного та механічного впливу
- Придатна для майже всіх типових теплоізоляційних систем.

9 m<sup>2</sup>  
25 kg

Акрилова  
штукатурка  
«баранець»

Камінцева  
фактура  
зерно 1,5mm

Дуже надійна  
Атмосферостійка

Готова для  
внутрішніх  
і зовнішніх  
робіт

### ОПИС ПРОДУКТУ

Vasco Acryl Décor K15 «баранець» – Акрилова декоративна штукатурка з камінцевою фактурою.

### ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для декоративної обробки фасадів і стін з підвищеними експлуатаційними вимогами всередині приміщень. Утворює атмосферостійкі, еластичні, зносостійкі та стійкі до проливних дощів покриття. Фактура штукатурки приховує дрібні дефекти поверхні.

### ТИПИ ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

Придатна для нанесення на наступні поверхні:

- Мінеральні штукатурки
- Бетон
- Підготовлена цегельна основа
- Поверхні систем теплоізоляції фасадів
- Гіпсокартон
- ДСП, QSB і OSB та ін.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**В'язуче:** Полімерна дисперсія.

**Колір:** Білий.

**Склад:** Полімерна дисперсія на основі акрилатів, діоксид титану, мінеральні наповнювачі, функціональні домішки, вода. Гранично допустима концентрація летючих органічних сполук (ЛОС) згідно Технічного регламенту України щодо обмеження викидів ЛОС для даного продукту (підкатегорія A/12) складає 300 g/l (г/л) (з 2010 р.) та 200 g/l (г/л) (з 2024 р.). Даний продукт містить <200 g/l (г/л) ЛОС.

**Час висихання:** при + 20°C і відносній вологості повітря 65% - 24 години.

**Повне висихання і перефарбовування** - через 2-3 доби. В інших умовах терміни висихання можуть змінитись, при зменшенні температури та підвищенні вологості час збільшиться.

**Витрата на 1 шар:** приблизно 2,6 кг/м<sup>2</sup> в залежності від поверхні. Точна витрата визначається шляхом пробного нанесення на об'єкті.

**Щільність:** приблизно 1,8 g/cm<sup>3</sup> (г/см<sup>3</sup>).

**Сухий залишок:** 82±1 %

**Розчинник:** Вода.

**Зберігання:** Зберігати і транспортувати у щільно закритій тарі у прохолодному місці, при температурі від +5°C до +30°C, запобігати потраплянню прямих сонячних променів на тару.

**Гарантійний термін зберігання** - 24 місяці від дати виготовлення.

**Розмір тари:** 25 кг.

### УМОВИ ПРИ НАНЕСЕННІ

Поверхня повинна бути сухою і міцною. Температура повітря, штукатурки і поверхні повинна бути в межах від + 5°C до + 30°C, відносна вологість повітря менше 80%.

Не наносити під дією прямого сонячного проміння, при сильному вітрі, опадах. Захищати від опадів і морозу протягом 3 діб.

### ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поверхня повинна бути міцною, сухою і без ушкоджень. Видалити покриття, що відшаровуються.

Очистити поверхню від часток, що обсипаються, та забруднень, особливо плям жиру, смоли тощо. Висоли ретельно видалити. Тріщини розшити і зашпаклювати.

Цементні штукатурки повинні бути витримані мінімум 14 діб, шпакльовані поверхні – мінімум 3 доби, поверхні систем утеплення – 7 діб.

Всі поверхні потрібно обробити адгезійним ґрунтом Vasco Quartz Grunt. При використанні кольорованих штукатурок ґрунт повинен бути затонований в такий же колір.

### НАНЕСЕННЯ

- Перемішати не збиваючи.
- Нанести на стіну шпателем з нержавіючої сталі на товщину зерна, витримати деякий час. Поки поверхня м'яка, структурувати пластмасовою теркою в круговому напрямку до отримання фактури у вигляді густо укладених камінців.
- Великі ділянки поверхні розбивати на декілька малих або працювати в групі. Вся поверхня повинна оброблятися методом «мокре по мокрому».
- При необхідності в штукатурку можна додати до 2% води.

### ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

Робочі інструменти промити водою відразу після закінчення робіт.

### ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Зберігати в недоступному для дітей місці. В разі контакту зі шкірою та очима рясно промити їх чистою холодною водою.

### УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидати в каналізацію, у водоймища чи на ґрунт. Залишки висохлої штукатурки утилізуються як звичайне будівельне сміття.