



Vasco Antiseptik AQUATEX

Антисептичний засіб для просочування деревини з декоративним ефектом.

- Для зовнішніх робіт по дереву.
- Стійкий до ультрафіолету.
- Атмосферостійкий.
- Захищає від гнилі, плісняви, грибків та від ураження комахами-шкідниками.
- Захищає від вологи.
- Шовковисто-глянцевий після висихання.
- Не містить розчинників

Vasco

117 м²
9 л

антисептик
водорозчинний
не підтікає

для
зовнішніх
робіт

проти
плісняви
та грибка

ШОВКОВИСТО-
ГЛЯНСОВИЙ

ОПИС ПРОДУКТУ

Vasco antiseptik AQUATEX – антисептичний засіб для просочування деревини з декоративним ефектом.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Лесуючий антисептик на водній основі з декоративним ефектом для фінішного захисту деревини зовні приміщень. Призначений для нанесення на всі найбільш часто використовувані породи дерева.

Не використовувати для підлоги!

ТИПИ ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

Для обробки зовнішніх та внутрішніх поверхонь та конструкцій з дерева, фанери, ДСП, ДВП, QSB і OSB:

- Дерев'яних фасадів.
- Будинків.
- Зрубів.
- Дверей.
- Віконних рам.
- Елементів декору зі стиропору та поліуретану.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче: Акрилат.

Колір: Дуб, горіх, тік, палісандр, білий, безбарвний. Також може тонуватися по каталогам для дерев'яних покриттів.

Склад: 100% акрилова дисперсія, пігменти, функціональні домішки, вода.

Час висихання:

при +20 °C і відносній вологості повітря 60%

Від пилу - 2 години.

На дотик - 4 години.

Наступний шар - через 12 годин.

Час висихання збільшується в міру зниження температури і підвищення відносної вологості повітря.

Витрата на 1 шар: близько 13 м²/л в залежності від типу основи. Точна витрата визначається пробним фарбуванням на об'єкті.

Щільність: 1,01-1,02 г/см³ в залежності від кольору.

Розчинник: Вода (максимум 10%).

Зберігання: Зберігати і транспортувати в герметично закритій тарі при температурі від +5 °C до +30 °C, в недоступному для дітей місці.

Берегти від дії прямих сонячних променів і нагрівальних приладів.

Гарантійний термін зберігання - 24 місяці від дати виготовлення.

Розмір тари: 0,9 л, 2,7 л, 9 л.

УМОВИ ПРИ НАНЕСЕННІ

Поверхня повинна бути сухою і міцною. Температура повітря, фарби і поверхні повинна бути в межах від + 8°C до + 30°C, відносна вологість повітря не більше 80%.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поверхня повинна бути чистою, сухою та міцною, знежиреною, очищеною від смоли, плісняви і грибків, моху, старих покриттів.

Вологість деревини для виробів із заданими розмірами повинна бути не вище 13%, для виробів з незаданими розмірами – не вище 18%; вимірювання вологості ведеться на глибині не менше 5 мм від поверхні деревини.

Деревина, покрита олифою повинна бути повністю очищена механічно; в цьому випадку необхідне пробне фарбування.

Смолисті і тропічні породи деревини промити якісним очищенням розчинником, витримати протягом 2 діб, спостерігаючи за появою засмолин. Якщо смола з'являється знову, повторити процедуру до припинення її появи.

Поверхню зашліфувати вздовж волокон. Всі дерев'яні елементи заґрунтувати ґрунтовкою Vasco Base Aquatex.

НАНЕСЕННЯ

- Перед застосуванням ретельно перемішати.
- Засіб білого кольору потрібно вимішувати мішалкою або шпателем, розтираючи по дну упаковки.
- Наносити щіткою, валиком, губкою, рівномірно розтираючи вздовж волокон деревини.
- Для досягнення кращого результату рекомендується наносити в 2 шари з інтервалом в 12-14 годин. Для зручності нанесення можна додати до 10% води.
- При використанні в приміщеннях бажано забезпечити попадання сонячного проміння на свіжонанесені покриття шляхом відкривання вікон та дверей, а також можна використати опромінення УФ-лампами для кварцування. При нанесенні назовні бажано проводити роботи в безхмарні, нетуманні дні.
Ці умови не є необхідними, але дозволяють підвищити міцність покриття.
- Слід враховувати, що на колір покриття завжди впливає колір первинної поверхні дерева. З кожним наступним шаром засобу колір стає інтенсивніше.
- При нанесенні продукції із партій з різними номерами потрібно перемішати їх між собою.
- При використанні назовні використовувати тільки кольоровий засіб. Безбарвний може бути використаний тільки в комплексі з кольоровим, як один з шарів. Від ультрафіолету та сонячного проміння захищає тільки кольоровий засіб.

Vasco Antiseptik AQUATEX

Антисептичний засіб для просочування деревини з декоративним ефектом.

Vasco

КЛАСИФІКАЦІЯ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ДСТУ EN 13300:2012

За призначенням: Антисептичні засоби для деревини.

За типом в'язучого: Акрилова дисперсія.

Блиск: Шовковисто-глянсовий.

Гранично допустима концентрація летких органічних сполук (ЛОС) для матеріалів категорії А/е, згідно директиви ЄС, становить 130г/л (2010); даний продукт містить <130 г/л ЛОС.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

Робочі інструменти промити водою відразу після закінчення робіт.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Фарба не містить органічних розчинників, є нетоксичною та пожежобезпечною. Проте, слід захищати за допомогою захисного спорядження очі, шкіру та дихальні шляхи від потрапляння фарби.

Не вдихати туман, що утворюється при нанесенні фарбобопультом.

При потраплянні фарби в очі, відразу ретельно промити водою.

УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидати у каналізацію, водойми або ж на зрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару і сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття.