



Vasco Deep GRUNT ґрунтовка глибокого проникнення

Vasco

- Вирівнює поглинаючу здатність поверхні.
- Покращує адгезію матеріалів до поверхні.
- Знижує витрату фарби.
- Підвищує волого- і атмосферо-стійкість покриття.
- Після висихання утворює прозору плівку.
- Не призводить до пожовтіння фарби.

100 m²
10 L

Вирівнює
водопоглинання

Збільшує
адгезію
покриттів

Знижує
витрату фарби

Для
внутрішніх
і зовнішніх
робіт

ОПИС ПРОДУКТУ

Vasco Deep GRUNT – глибокопроникна ґрунтовка для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для підготовки основи перед нанесенням лакофарбових покриттів і при проведенні будівельних робіт - нанесенні штукатурки, шпаклівки, наклеїці шпалер, облицюванні плиткою та влаштуванні підлог.

ТИПИ ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

Для ґрунтування всіх видів сильно вбираючих мінеральних основ:

- Цементних і гіпсових штукатурок.
- Легкого бетону.
- Пінобетону.
- Газобетону.
- Цегли.
- Гіпсокартону.
- Магnezитових плит.
- ДВП, ДСП і фанери.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче: Акрилова дисперсія.

Колір: Білий, після висихання - прозорий.

Склад: Акрилові полімери, домішки, вода.

Обмеження ЄС по ЛОС для продукту (кат. А/h) 30 г/л (2010); даний продукт містить <30 г/л ЛОС.

Час висихання:

при + 20°C і відносній вологості повітря 60%

До наступної обробки - приблизно 4 години.

Час висихання збільшується в міру зниження температури і підвищення відносної вологості повітря.

Витрата на 1 шар: 5 - 10 м²/л в залежності від поверхні.

Щільність: 1,01 г/см³.

Сухий залишок: 4,5-4,7%.

Розчинник: Вода.

Зберігання: Зберігати і транспортувати в герметично закритій тарі при температурі від +5 °C до +35 °C, в недоступному для дітей місці.

Берегти від дії прямих сонячних променів і нагрівальних приладів.

Гарантійний термін зберігання - 12 місяців від дати виготовлення.

Маса нетто: 1 л, 5 л, 10 л.

УМОВИ ПРИ НАНЕСЕННІ

Поверхня повинна бути сухою і міцною. Температура повітря, фарби і поверхні повинна бути в межах від + 5°C до + 35°C, відносна вологість повітря не більше 80%.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поверхня повинна бути міцною, сухою і без ушкоджень. Видалити покриття, що відшаровуються.

Нові, свіжі поверхні на вапняно-цементній основі слід витримати перед обробкою протягом щонайменше одного місяця.

Очистити поверхню від часток, що обсипаються, та забруднень, особливо плям жиру, смоли тощо. Безпосередньо перед ґрунтуванням видалити пил.

НАНЕСЕННЯ

- Перед початком роботи матеріал потрібно перемішати. НЕ розбавляти водою!
- Ґрунтовка наноситься валиком, щіткою або пензлем і повинна повністю ввібратися в поверхню, щоб запобігти появі глянцевої плівки після висихання.
- Рекомендується робити пробне ґрунтування.
- Сильно вбираючі поверхні обробляти у декілька шарів методом «мокрый по мокрому»: у 1-3 проходи по вологій поверхні по мірі вбирання. Для кращого розтікання витримувати інтервал у півгодини.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

Робочі інструменти промити водою відразу після закінчення робіт.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Ґрунтовка не містить органічних розчинників, є нетоксичною та пожежобезпечною. Проте, слід захищати за допомогою захисного спорядження очі, шкіру та дихальні шляхи від потрапляння ґрунтовки.

При потраплянні ґрунтовки в очі, відразу ретельно промити водою.

УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидати у каналізацію, водоюми або ж на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару і сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття.