



Vasco facade EXTRA акрилова фасадна фарба.

Vasco

- Економічна.
- Висока адгезія з різними основами.
- Стійка до опадів.
- Може використовуватись як фарба-грунт
- Ідеально підходить для виконання комплексних ремонтних робіт.

58 m²
9 L

екологічно чиста
та безпечна
підходить
для інтер'єрів

**ВИСОКА
адгезія**
стійкість до опадів

**дисперсійна
фасадна фарба
водорозчинна**

МАТОВА

ОПИС ПРОДУКТУ

Vasco facade EXTRA – акрилова водорозчинна фасадна фарба.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для фарбування міцної цементно-вапняної штукатурки, силікатної цегли та інших відповідних мінеральних поверхонь, а також для ремонтного фарбування міцної водно-дисперсійної фарби. Може бути застосована для забарвлення елементів з важкого бетону. В цьому випадку фарбу необхідно розвести водою до 10%.

Застосовують для фарбування фасадів житлових, торгових, промислових, складських та інших будівель.

ТИПИ ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

Нові або раніше пофарбовані водно-дисперсійними фарбами мінеральні основи:

- Бетон, газобетон.
- Силікатна цегла.
- Гіпс, гіпсокартон.
- Зашпакльовані, заштукатурені та інші мінеральні поверхні.
- Дерево, ДВП, ДСП, OSB, QSB.
- Системи теплоізоляції з пінопластом.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База: А

В'язуче: Акрилова дисперсія

Колір: База А – білий.

Тонується по каталогах NCS, RAL, Symphony, Monicolor у більшість світлих кольорів.

Склад: Полімерна акрилова дисперсія, діоксид титану, допоміжні речовини, вода.

Витрата на 1 шар: 4 - 6 м²/л

Витрата фарби на об'єкті залежить від шорсткості і пористості поверхні, а також методу нанесення і умов при фарбуванні.

Розчинник: Вода.

Щільність: 1,55 г/см³

Зберігання: Зберігати і транспортувати в герметично закритій тарі при температурі від +5 °C до +35 °C, в недоступному для дітей місці.

Берегти від морозу і прямих сонячних променів.

Гарантійний термін зберігання: 18 місяців від дати виготовлення.

Розмір тари: 9 л.

Час висихання:

при +20 °C і відносній вологості повітря 60%

Наступний шар: через 3 години.

Повне висихання: через 24 години.

Час висихання збільшується в міру зниження температури і підвищення відносної вологості повітря.

УМОВИ ПРИ НАНЕСЕННІ

Поверхня повинна бути сухою і міцною. Температура повітря, фарби і поверхні повинна бути в межах від + 5°C до + 30°C, відносна вологість повітря не більше 80%.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Перед фарбуванням робочу поверхню очистити від пилу, крейдових і вапняних побілок, неміцних штукатурних і шпаклювальних покриттів, масляних, бітумних і інших забруднень.

Неміцні й забруднені місця зачистити шпателем або металевою щіткою й обезпилити. Наявні глибокі дефекти поверхні (вибої та тріщини) варто вирівняти акриловою шпаклівкою.

Для одержання якісного й довговічного покриття, а також для вирівнювання вбираючої здатності (щоб уникнути плямоутворення) основу, що фарбується, рекомендується попередньо обробити грунтом глибокого проникнення Vasco Deep Grunt.

Між нанесенням свіжого цементного штукатурного шару й фарбуванням повинно пройти не менш ніж 28 днів.

НАНЕСЕННЯ

- Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати.
- Наносити в два шари пензлем, валиком чи розпилювачем.
- Для ґрунтування основи фарбу рекомендується розбавити максимум 10% води. Другий шар наносити без розведення.
- При нанесенні методом безповітряного розпилення використовувати сопло 0,66-0,79 мм і тиск 160-180 бар. При нанесенні методом повітряного розпилення розводити водою до робочої в'язкості і використовувати сопло 2 мм.
- Увага! Покриття набуває остаточного кольору після висихання фарби. Пофарбовані поверхні захищати від дії опадів до повного висихання фарби не менше доби. Остаточну стійкість до миття покриття набуває через 3-4 тижні.

Vasco facade EXTRA акрилова фасадна фарба.**Vasco****КЛАСИФІКАЦІЯ У ВІДПОВІДНОСТІ
ДО ДСТУ EN 13300:2012****За призначенням:** Декорування.**За типом в'язучого:** Акрилова дисперсія.**Блиск:** G3, Матовий.**Зернистість:** S1, дрібнозернисте (<100 мкм).**Гранично допустима концентрація летких органічних сполук (ЛОС)** для матеріалів категорії А/с, згідно з директивою ЄС, становить 40 г/л (2010) даний продукт містить <40 г/л ЛОС.**ДОГЛЯД**

Протягом 3-4 тижнів з моменту нанесення фарби, поки вона не набуде остаточну твердість і зносостійкість, звертайтеся з поверхнею обережно.

Для очищення використовуйте м'які губки й ганчірки.

Сильне тертя може зробити поверхню глянцевою.

Для миття рекомендуємо використовувати воду, нейтральні й середньої лужності мийні засоби (рН до 9).

Не використовуйте органічні розчинники, абразивні очищувальні засоби, а також тверді губки й щітки.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

Видалити залишки фарби з інструменту, не допускаючи її висихання, після чого негайно промити водою. Сліди затверділої фарби можна видалити механічно.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Фарба не містить органічних розчинників, є нетоксичною та пожежобезпечною. Проте, слід захищати за допомогою захисного спорядження очі, шкіру та дихальні шляхи від потрапляння фарби.

Не вдихати туман, що утворюється при нанесенні фарбопульту.

При потрапленні фарби в очі, відразу ретельно промити водою.

УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидати у каналізацію, водойми або ж на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару і сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття.