



Vasco facade STANDART акрилова фасадна фарба

Vasco

- Ідеальна для нерівних і пористих поверхонь.
- Підвищена адгезія з різними основами.
- Має дуже хорошу покривність.
- Створює атмосферостійке, еластичне захисне покриття.
- Зберігає насиченість кольору.
- Паропроникна, «дихає».
- Ідеально підходить для виконання комплексних ремонтних робіт.

72 m²
9 L

паропроникна
підходить
для цегли

гарна покривність
підвищена
адгезія

акрилова
фасадна фарба
водорозчинна

матова

ОПИС ПРОДУКТУ

Vasco facade STANDART - акрилова водорозчинна фасадна фарба.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для фарбування міцної цементно-вапняної штукатурки, силікатної цегли та інших відповідних мінеральних поверхонь, а також для ремонтного фарбування міцної водно-дисперсійної фарби. Може бути застосована для фарбування елементів з важкого бетону. В цьому випадку фарбу необхідно розвести водою до 10%.

Застосовують для фарбування фасадів житлових, торгових, промислових, складських та інших будівель.

ТИПИ ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

Нові або раніше пофарбовані водно-дисперсійними фарбами мінеральні основи:

- Бетон, газобетон.
- Силікатна цегла.
- Гіпс, гіпсокартон.
- Зашпакльовані, заштукатурені та інші пористі поверхні.
- Дерево, ДВП, ДСП, OSB, QSB.
- Готові елементи з важкого бетону.
- Системи теплоізоляції з пінопластом.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База: А, С.

В'язуче: Акрилова дисперсія.

Колір: База А – білий, база С – прозорий.

Тонується по каталогах NCS, RAL, Symphony, Monicolor.

Склад: Полімерна акрилова дисперсія, діоксид титану, допоміжні речовини, вода.

Витрата на 1 шар: 4 - 8 м²/л.

Витрата фарби на об'єкті залежить від шорсткості і пористості поверхні, а також методу нанесення і умов при фарбуванні.

Розчинник: Вода.

Щільність: 1,50 г/см³

Зберігання: Зберігати і транспортувати в герметично закритій тарі при температурі від +5 °С до +35 °С, в недоступному для дітей місці.

Берегти від морозу і прямих сонячних променів.

Гарантійний термін зберігання: 24 місяці від дати виготовлення.

Маса нетто: 0,9 л, 2,7 л, 9 л.

Час висихання:

при +20 °С і відносній вологості повітря 65%

Наступний шар - через 4-6 годин.

Покриття стійке до впливу вологи: через 24 години.

Час висихання збільшується в міру зниження температури і підвищення відносної вологості повітря.

УМОВИ ПРИ НАНЕСЕННІ

Поверхня повинна бути сухою і міцною. Температура повітря, фарби і поверхні повинна бути в межах від + 5°С до + 30°С, відносна вологість повітря не більше 80%.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Перед фарбуванням робочу поверхню очистити від пилу, крейдових і вапняних побілок, неміцних штукатурних і шпаклювальних покриттів, масляних, бітумних і інших забруднень.

Неміцні й забруднені місця зачистити шпателем або металевою щіткою й обезпилити. Наявні глибокі дефекти поверхні (вибої та тріщини) варто вирівняти акриловою шпаклівкою.

Для одержання якісного й довговічного покриття, а також для вирівнювання вибіраючої здатності (щоб уникнути плямоутворення) основу, що фарбується, рекомендується попередньо обробити ґрунтом глибокого проникнення Vasco Deep Grunt.

В разі нанесення на стару фарбу під час реставраційних робіт необхідно на невеликій ділянці поверхні перевірити сумісність покриттів.

Між нанесенням свіжого цементного штукатурного шару й фарбуванням повинно пройти не менш за 3 тижні.

НАНЕСЕННЯ

- Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати.
- Наносити в один-два шари.
- Для ґрунтування основи фарбу рекомендується розбавити максимум 10% води. Другий шар наносити без розведення.
- При нанесенні методом безповітряного розпилення використовувати сопло 0,018" – 0,023" та тиск 160-180 бар.
- Увага! Покриття набуває остаточного кольору після висихання фарби. Остаточну стійкість до миття покриття набуває через 3-4 тижні.

Vasco facade STANDART акрилова фасадна фарба**Vasco****КЛАСИФІКАЦІЯ У ВІДПОВІДНОСТІ
ДО ДСТУ EN 13300:2012****За призначенням:** Декорування.**За типом в'язучого:** Акрилова дисперсія.**Блиск:** G3, Матовий.**Зернистість:** S1, дрібнозернисте (<100 мкм).**ДОГЛЯД**

Протягом 3-4 тижнів з моменту нанесення фарби, поки вона не набуде остаточну твердість і зносостійкість, звертайтеся з поверхнею обережно.

Для очищення використовуйте м'які губки й ганчірки.

Сильне тертя може зробити поверхню глянсовою.

Для миття рекомендуємо використовувати воду, нейтральні й середньої лужності мийні засоби (рН до 9).

Не використовуйте органічні розчинники, абразивні очищувальні засоби, а також тверді губки й щітки.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

Видалити залишки фарби з інструменту, не допускаючи її висихання, після чого негайно промити водою. Сліди затверділої фарби можна видалити механічно.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Фарба не містить органічних розчинників, є нетоксичною та пожежобезпечною. Проте, слід захищати за допомогою захисного спорядження очі, шкіру та дихальні шляхи від потрапляння фарби.

Не вдихати туман, що утворюється при нанесенні фарбопультотом.

При потрапленні фарби в очі, відразу ретельно промити водою.

УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидати у каналізацію, водойми або ж на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару і сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття.