



Vasco interior LUXE акрилатна фарба особливо стійка до миття. Vasco

- Висока адгезія, легке нанесення
- Висока покриваність
- Утворює гладку абсолютно матову поверхню.
- Тонкошарова, підходить для фарбування структурних поверхонь і шпалер різних типів.
- Паропроникна, «дихає».
- Містить добавки, які сприяють легкому видаленню бруду.
- Водорозчинна
- Абсолютно матова

фарба
акрилатна
водорозчинна

108 m²
9 L

надстійка
до миття

>10 000
циклів
вологого стирання

глибоко
матова

ОПИС ПРОДУКТУ

Vasco interior LUXE – абсолютно матова акрилатна фарба особливо стійка до миття.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для стель і стін в приміщеннях з нормальною вологістю і високими експлуатаційними вимогами: житлові та офісні приміщення, дитячі сади, школи, коридори, фойє, ресторани, місця громадського користування, сходові клітки тощо.

Можна використовувати в дитячих дошкільних, навчальних і лікувальних закладах при дотриманні всіх рекомендацій даної специфікації.

ТИПИ ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

Наноситься на нові або раніше пофарбовані водно-дисперсійними або олійними фарбами основи:

- Бетон, газобетон,
- Силікатна цегла,
- Гіпс, гіпсокартон
- Зашпакльовані або заштукатурені поверхні,
- Дерево, ДВП, ДСП, OSB, QSB.
- Структурні, рельєфні, тиснені поверхні, склополотно та шпалери.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База: А, С.

В'язуче: Акрилат.

Колір: База А – білий, база С – прозорий.

Тонується по каталогах NCS, RAL, Symphony, Monicolor.

Склад: Сополімерна акрилова дисперсія, опалесцентні полімери, пігменти, наповнювачі, вода, добавки.

Час висихання:

при +20 °C і відносній вологості повітря 65%

Від пилу - 30 хвилин.

Наступний шар - не раніше ніж через 2 години.

Час висихання збільшується в міру зниження температури і підвищення відносної вологості повітря.

Витрата на 1 шар: 7 - 12 м²/л.

Витрата фарби на об'єкті залежить від шорсткості і пористості поверхні, а також методу нанесення і умов при фарбуванні.

Зберігання: Зберігати і транспортувати в герметично закритій тарі при температурі від +5 °C до +35 °C, в недоступному для дітей місці.

Берегти від дії прямих сонячних променів і нагрівальних приладів.

Гарантійний термін зберігання - 24 місяці від дати виготовлення.

Маса нетто: 0,9 л, 2,7 л, 9 л.

Розчинник: Вода.

Щільність: 1,4 г/см³

Вміст ЛОС: Гранично допустимий вміст ЛОС для продукту (підгрупа А / а) ≤30 г / L.

Максимальний вміст ЛОС в продукті <3 г / L.

УМОВИ ПРИ НАНЕСЕННІ

Поверхня повинна бути сухою і міцною. Температура повітря, фарби і поверхні повинна бути в межах від + 5°C до + 30°C, відносна вологість повітря не більше 80%.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Нефарбовані (нові) поверхні:

Очистити поверхню від бруду та пилу. При необхідності вирівняти поверхню готовою до застосування акриловою шпаклівкою Vasco acryl FINISH, потім висохлу поверхню відшліфувати, а пил видалити.

Поверхню обов'язково укріпити ґрунтовкою глибокого проникнення, що рекомендована під фарбування, наприклад Vasco Deep Grunt.

Тверду, глянцевою поверхню відшліфувати до матового стану.

Нові, свіжі поверхні на цементній, вапняній або гіпсовій основі слід витримати перед фарбуванням на протязі не менше одного місяця, до повного їх висихання.

Раніше пофарбовані поверхні:

Ретельно видалити всю фарбу, що відшарувалась. Поверхню вимити розведеним лужним миючим засобом, ретельно промити чистою водою і висушити.

Далі обробляти так само, як нові поверхні.

НАНЕСЕННЯ

- Фарбу ретельно перемішати перед застосуванням.
- Наносити валиком, пензлем або фарбопульту в 1-2 шари.
- При фарбуванні шпалер і інших фактурних поверхонь для нанесення 1-го шару розбавити водою (не більше 10 %).
- При нанесенні методом безповітряного розпилення використовувати сопло 0,017" - 0,021" (0,043-0,053мм) та тиск 160-180 бар.
- При нанесенні методом повітряного розпилення використовувати сопло 2 мм, попередньо розбавивши водою до робочої густини.
- Увага! Покриття набуває остаточного кольору після висихання фарби. Остаточну стійкість до миття покриття набуває через 3-4 тижні.

Vasco interior LUXE акрилатна фарба особливо стійка до миття.**Vasco****КЛАСИФІКАЦІЯ У ВІДПОВІДНОСТІ
ДО ДСТУ EN 13300:2012****За призначенням:** Декорування.**За типом в'язучого:** Сополімери.**Блиск:** Глибоко матовий (~2).**Зернистість:** Дрібнозернисті (<100 мкм).**Стійкість до мокроgo стирання:** 1 клас (10000 циклів.)**ДОГЛЯД**

Готове покриття рекомендується очищати за допомогою м'якої тканини або губки з використанням теплоgo розчину миючого засобу.

З свіже пофарбованою поверхнею слід поводитися обережно протягом декількох тижнів.

При нормальних умовах покриття досягає своєї остаточної твердості тільки через місяць. Якщо необхідно очищати поверхню раніше цього терміну, рекомендується легке очищення м'якою вологою тканиною.

Після повного висихання, фарба витримує періодичну очистку з використанням миючих і дезінфікуючих засобів.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

Видалити залишки фарби з інструменту, не допускаючи її висихання, після чого негайно промити водою. Сліди затверділої фарби можна видалити механічно.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Фарба не містить органічних розчинників, є нетоксичного та пожежобезпечною. Проте, слід захищати за допомогою захисного спорядження очі, шкіру та дихальні шляхи від потрапляння фарби.

Не вдихати туман, що утворюється при нанесенні фарбопульту.

При потраплянні фарби в очі, відразу ретельно промити водою.

УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидати у каналізацію, водойми або ж на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару і сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття.