



Vasco interior STANDART акрилова фарба стійка до миття

Vasco

- Економна в нанесенні
- Утворює гладку поверхню з оксамитовим блиском

- Підходить для фарбування структурних поверхонь і шпалер різних типів

- Паропроникна, «дихає»
- Водорозчинна
- Матова

фарба
акрилова
водорозчинна

99 m²
9 L

стійка
до миття
для стін та стель

2000
циклів
вологого стирання

матова

ОПИС ПРОДУКТУ

Vasco interior STANDART – матова акрилова фарба стійка до миття.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для стель і стін в приміщеннях з нормальною вологістю і високими експлуатаційними вимогами: житлові та офісні приміщення, дитячі сади, школи, коридори, фойє, ресторани, місця громадського користування, сходові клітки тощо..

ТИПИ ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

Наноситься на нові або раніше пофарбовані водно-дисперсійними або олійними фарбами основи:

- Бетон, газобетон.
- Силікатна цегла.
- Гіпс, гіпсокартон.
- Зашпакльовані або заштукатурені поверхні.
- Дерево, ДВП, ДСП, OSB, QSB.
- Структурні, рельєфні, тиснені поверхні, склополотно та шпалери.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База: А, С.

В'язуче: Акрилова смола.

Колір: База А – білий, база С – прозорий.

Тонується по каталогам NCS, RAL, Symphony, Monicolor.

Склад: Водорозчинна акрилова дисперсія, полімери, пігменти, наповнювачі, вода, добавки.

Час висихання:

при +20 °C і відносній вологості повітря 65%

Від пилу - 30 хвилин.

Наступний шар - не раніше ніж через 2 години.

Час висихання збільшується в міру зниження температури і підвищення відносної вологості повітря.

Витрата на 1 шар: 8–11 м²/л.

Витрата фарби на об'єкті залежить від шорсткості і пористості поверхні, а також методу нанесення і умов при фарбуванні.

Зберігання: Зберігати і транспортувати в герметично закритій тарі при температурі від +5 °C до +35 °C, в недоступному для дітей місці.

Берегти від дії прямих сонячних променів і нагрівальних приладів.

Гарантійний термін зберігання – 24 місяці від дати виготовлення.

Маса нетто: 0,9 л, 2,7 л, 9 л.

Розчинник: Вода.

Щільність: 1,54-1,58 г/см³

УМОВИ ПРИ НАНЕСЕННІ

Поверхня повинна бути сухою і міцною. Температура повітря, фарби і поверхні повинна бути в межах від + 5°C до + 30°C, відносна вологість повітря не більше 80%.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Нефарбовані (нові) поверхні:

Очистити поверхню від бруду та пилу. При необхідності вирівняти поверхню готовою до застосування акриловою шпаклівкою Vasco acryl FINISH, потім висохлу поверхню відшліфувати, а пил видалити.

Поверхню обов'язково укріпити ґрунтовкою глибокого проникнення, що рекомендована під фарбування, наприклад Vasco Deep Grunt.

Тверду, глянцевою поверхню відшліфувати до матового стану.

Нові, свіжі поверхні на цементній, вапняній або гіпсовій основі слід витримати перед фарбуванням на протязі не менше одного місяця, до повного їх висихання.

Раніше пофарбовані поверхні:

Ретельно видалити всю фарбу, що відшарувалась. Поверхню вимити розведеним лужним миючим засобом, ретельно промити чистою водою і висушити.

Далі обробляти так само, як нові поверхні.

НАНЕСЕННЯ

- Фарбу ретельно перемішати перед застосуванням.
- Наносити валиком, пензлем або фарбопультом в 1-2 шари.
- При фарбуванні шпалер і інших фактурних поверхонь для нанесення 1-го шару розбавити водою (не більше 10 %).
- При нанесенні методом безповітряного розпилення використовувати сопло 0,018" - 0,023"(0,046-0,058мм) та тиск 160-180 бар.
- При нанесенні методом повітряного розпилення використовувати сопло 2 мм, попередньо розбавивши водою до робочої густини.
- Увага! Покриття набуває остаточного кольору після висихання фарби. Остаточну стійкість до миття покриття набуває через 3-4 тижні.

Vasco interior STANDART акрилова фарба стійка до миття.**Vasco****КЛАСИФІКАЦІЯ У ВІДПОВІДНОСТІ
ДО ДСТУ EN 13300:2012****За призначенням:** Декорування.**За типом в'язучого:** Акрилова смола.**Блиск:** Матовий.**Зернистість:** Дрібнозерниста (<100 мкм).**Стійкість до мокрого стирання:** 3 клас (2000 циклів).**Коефіцієнт контрастності:** 3 клас.**ДОГЛЯД**

Готове покриття рекомендується очищати за допомогою м'якої тканини або губки з використанням теплого розчину миючого засобу.

З свіже пофарбованою поверхнею слід поводитися обережно протягом декількох тижнів.

При нормальних умовах покриття досягає своєї остаточної твердості тільки через місяць. Якщо необхідно очищати поверхню раніше цього терміну, рекомендується легке очищення м'якою вологою тканиною.

Після повного висихання, фарба витримує періодичну очистку з використанням миючих і дезінфікуючих засобів.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

Видалити залишки фарби з інструменту, не допускаючи її висихання, після чого негайно промити водою. Сліди затверділої фарби можна видалити механічно.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Фарба не містить органічних розчинників, є нетоксичною та пожежобезпечною. Проте, слід захищати за допомогою захисного спорядження очі, шкіру та дихальні шляхи від потрапляння фарби.

Не вдихати туман, що утворюється при нанесенні фарбопульту.

При потрапленні фарби в очі, відразу ретельно промити водою.

УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидати у каналізацію, водоюми або ж на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару і сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття.