

	ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 132			
	Коммерческое название		SUPERWEISS Active Silver Акриловая краска для интерьеров	
Действителен начиная с	01.02.2009			
Издание 1	Ревизия	1		

1. Общие положения и сфера применения

- супербелая акрил-стироловая дисперсионная краска, с добавлением серебра, используемая для покраски интерьеров, подвергающихся нагрузкам.
- на вид белая, полувязкая, однородная;
- применяется для покраски поверхностей на минеральной основе: обычной штукатурки, кирпичной кладки, гипсокартона, бетона, а также применяется для ремонта старой стойкой окрашенной поверхности;
- краске можно придавать цвет путем компьютерной подборки колера при использовании колеровочного оборудования с применением рецептов и пигментов от DEUTEK SA (только пастельные тона)

2. Главные характеристики:

- очень легко наносится, характеризуется большой адгезией с основанием и высокой покрывающей способностью;
- пленка получается сплошной, равномерной, матовой, очень хорошо заполняет поры и является высокопроницаемой для водяного пара.

3. Технические характеристики.

- Внешний вид продукта: полувязкая, однородная жидкость
- Плотность: $1,60 \pm 0,05$
- Сухой остаток: 65 ± 2
- pH: 8,5 – 9,5
- Вязкость по Brookfield: 3,5 – 4,1
- (20°C ротор 14, vit. 8)
- Внешний вид пленки: белая, матовая

4. Указания по нанесению.

- Основные поверхности: все поверхности должны быть сухими и чистыми. Перед нанесением обязательно нужно закончить предварительные подготовительные работы. Перед использованием, содержимое емкости тщательно перемешать.

№ п/п	Основная поверхность (подложка)	Подготовка поверхности	Грунтовка поверхности	Первый слой	Второй слой
1	Цементно-известковая штукатурка, кирпичная кладка, гипсокартон, бетон	Очищается от грязи и пыли. Новая штукатурка должна быть сухой (примерно 4 недели от окончания работ). В случае нанесения на старые штукатурки, отремонтированные участки также должны быть высушенными.	Грунт Putzgrund	Разбавить водой максимум на 10%	Неразбавленный
2	Старые минеральные сильно впитывающие штукатурки	Очищается от грязи и пыли	Грунт Putzgrund в два слоя методом «мокрый по мокрому»	Разбавить водой максимум на 10%	Неразбавленный
3	Штукатурки на основе гипса	Очищается от грязи и пыли	Грунт Putzgrund в два слоя методом «мокрый по мокрому»	Разбавить водой максимум на 10%	Неразбавленный
4	Гипсокартонные плиты	Очищается от грязи и пыли	Грунт Putzgrund	Разбавить водой максимум на 10%	Неразбавленный

5	Кирпичная кладка	Очищается от грязи и пыли	Грунт Putzgrund	Разбавить водой максимум на 10%	Неразбавленный
6	Имеющаяся дисперсная прочная краска	Тщательно очищается от грязи и пыли, а поврежденные участки ремонтируются соответствующими материалами	Грунт Putzgrund сначала на отремонтированные участки, потом на всю поверхность	Разбавить водой максимум на 10%	Неразбавленный
7	Бетон	Очищается от грязи и пыли, при надобности - обезжирить	Грунт Putzgrund	Разбавить водой максимум на 10%	Неразбавленный

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Putzgrund может применяться в неразбавленном виде или разбавленном водой максимально до 1:4, в зависимости от поглощающего характера окрашиваемой поверхности, основным правилом является то, что после высыхания не образуется пленка (глянцевый слой), следует делать пробную покраску на небольших поверхностях; после грунтования поверхности должны быть устойчивы к царапинам; если не удастся добиться этой характеристики сразу, наносится еще один слой.

5. Способ применения.

- материал наносится кистью, валиком или пульверизатором air-less. В случае применения пульверизатора air-less рекомендуется форсунка от 0,026 до 0,031 дюйма или от 0,66 до 0,79 мм, давление 160-180 бар и угол распыления от 40°-80°;
- для предотвращения появления наплывов и наложений следует наносить каждый слой краски по стыкам в один прием «мокрый по мокрому» (без перерыва);
- в условиях высоких и очень высоких температур производить окрасочные работы утром или вечером;
- не рекомендуется наносить краску повторно на отдельные участки уже окрашенной поверхности с целью ремонта и исправления ошибок, поскольку эти участки будут отличаться от общего внешнего вида всей отделанной поверхности;
- минимальная температура: +5°C окрашиваемой поверхности и окружающей среды как во время нанесений краски, так и в процессе сушки/отверждения;
- очистка инструментов производится водой или водой с мылом сразу после использования.

6. Средний удельный расход

- ровная поверхность – примерно 100 мл/м²;
- среднезернистая поверхность – примерно 125 мл/ м²;
- крупнозернистая поверхность – примерно 140 мл/м².
- Точное значение удельного расхода краски определяется на основе пробного покрытия конкретной поверхности. При покрытии очень грубой поверхности расход краски, соответственно, будет большим.

7. Время высыхания

- При 20°C и относительной влажности 65%:
- Putzgrund: 1-3 часа;
- SUPERWEISS Active Silver: 2-4 часа.
- При низких температурах и/или высокой влажности требуется больше времени для высыхания.

8. Упаковка

- Плотно закрытые с соответствующей маркировкой пластиковые баки емкостью 2,5л, 8,5л и 15л

9. Хранение

- В сухом месте при температуре от +5°C до +30°C.

10. Срок хранения

- Составляет 24 месяца от даты изготовления при соблюдении инструкции об упаковке и хранении.

11. Утилизация

- Продукция должна быть утилизирована в соответствии с правовыми нормами использования отходов.
- Старая краска удаляется только сухой, поскольку, в соответствии с положениями законодательства, в сухом виде она представляет собой нетоксичные отходы.

12. COV готового продукта

- COV лимит UE г/л: catA/a:75 (2007)/30(2010)
- COV продукта макс. г/л: 10